


# Vzorník

## Favorit

látka kategorie 1



Favorit 6

Favorit 11


Favorit 13

Favorit 29

**složení:** 100 % polypropylen  
**gramáž:** 280 g/m<sup>2</sup> ± 5 %, 392 g/bm ± 5 %  
**šířka:** 140 cm ± 2 %  
**odolnost vůči prodření:** 27 000 cyklů  
**stálost na světle:** 4-5 (ISO 105 - B02:1999)  
**stálost při tření:** za vlhka 4-5, za sucha 2-3 (ISO 105 - X12:1995)

## Fill


látka kategorie 1



Fill 9

Fill 29

Fill 38



Fill 82

Fill 83

Fill 113

**složení:** 100 % polyester  
**gramáž:** 320 g/m<sup>2</sup> ± 5 %, 480 g/bm ± 5 %  
**šířka:** 150 cm ± 2 %  
**odolnost vůči prodření:** 60 000 cyklů  
**stálost na světle:** 5 (ISO 105 - B02:1999)  
**stálost při tření:** za vlhka 5, za sucha 3 (ISO 105 - X12:1995)

nelze použít u šitých modelů

## Suedine

látka kategorie 1



Suedine 1

Suedine 2

Suedine 7

Suedine 9

Suedine 11



Suedine 21

Suedine 22

Suedine 24

Suedine 29

Suedine 34



Suedine 41

Suedine 46

Suedine 59


Suedine 65

Suedine 109

**složení:** 100 % polyester  
**gramáž:** 190 g/m<sup>2</sup> ± 5 %, 285 g/bm ± 5 %  
**šířka:** 150 cm ± 2 %  
**odolnost vůči prodření:** 40 000 cyklů  
**stálost na světle:** 3-4 (ISO 105 - B02:1999)  
**stálost při tření:** za vlhka 4-5, za sucha 4-5 (ISO 105 - X12:1995)

## Bondai

látka kategorie 2



Bondai 3012


Bondai 4004

Bondai 4007

Bondai 4011

Bondai 4017

Bondai 6016



Bondai 6071

Bondai 7032

Bondai 7048

Bondai 8010


Bondai 8033

Bondai 8078

**složení:** 100 % polyester  
**gramáž:** 250 g/m<sup>2</sup> ± 2 %, 350 g/bm ± 2 %  
**šířka:** 140 cm ± 2 %  
**odolnost vůči prodření:** 100 000 cyklů  
**odolnost vůči ohni:** BS EN 1021-1,2:2006  
CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013  
**stálost na světle:** 6 (ISO 105 - B02:1999)  
**stálost při tření:** za vlhka 4-5, za sucha 4-5 (ISO 105 - X12:1995)

## Rotex

látka kategorie 2



Rotex 1

Rotex 2

Rotex 5

Rotex 8



Rotex 11

Rotex 12

Rotex 20

Rotex 22

**složení:** 100 % polyester  
**gramáž:** 267 g/m<sup>2</sup> ± 2 %, 400 g/bm ± 2 %  
**šířka:** 150 cm ± 2 %  
**odolnost vůči prodření:** 95 000 cyklů  
**stálost na světle:** 4 (ISO 105 - B02:1999)  
**stálost při tření:** za vlhka 4, za sucha 4 (ISO 105 - X12:1995)

## Alcatraz

látka kategorie 3




Alcatraz 5

Alcatraz 9

Alcatraz 12

Alcatraz 17

Alcatraz 19



Alcatraz 22

Alcatraz 29

Alcatraz 30

Alcatraz 32

Alcatraz 40



Alcatraz 46

Alcatraz 845

Alcatraz 847


Alcatraz 848

Alcatraz 855


**složení:** 100 % polyester, teflonová úprava  
**gramáž:** 215 g/m<sup>2</sup> ± 2 %, 344 g/bm ± 2 %  
**šířka:** 160 cm ± 2 %  
**odolnost vůči prodření:** 40 000 cyklů  
**odolnost vůči ohni:** BS 5852  
**stálost na světle:** 5 (ISO 105 - B02:1999)  
**stálost při tření:** za vlhka 3-4, za sucha 4-5 (ISO 105 - X12:1995)

## Koženka

látka kategorie 3



Koženka 12   Koženka 14   Koženka 19   Koženka 40   Koženka 51




Koženka 68   Koženka 74   Koženka 85   Koženka 89   Koženka 96


**složení:** 66 % PVC, 23 % polyester,  
11 % polyuretan  
**gramáž:** 600 g/m<sup>2</sup> ± 2 %, 840 g/bm ± 2 %  
**šířka:** 140 cm ± 2 %  
**odolnost vůči prodření:** 120 000 cyklů  
**stálost na světle:** 7-8 (ISO 105 - B02:1999)  
**stálost při tření:** za vlhka 4, za sucha 4  
(ISO 105 - X12:1995)

## Phoenix

látka kategorie 3



Phoenix 9   Phoenix 11   Phoenix 24   Phoenix 45   Phoenix 51   Phoenix 76



Phoenix 81   Phoenix 82   Phoenix 97   Phoenix 100   Phoenix 105



Phoenix 106   Phoenix 110   Phoenix 111   Phoenix 113   Phoenix 114

**složení:** 100 % polyester  
**gramáž:** 285 g/m<sup>2</sup> ± 2 %, 399 g/bm ± 2 %  
**šířka:** 140 cm ± 2 %  
**odolnost vůči prodření:** 100 000 cyklů  
**odolnost vůči ohni:** BS EN 1021-1,2:2006  
BS 7176:1995  
**stálost na světle:** 6 (ISO 105 - B02:1999)  
**stálost při tření:** za vlhka 4, za sucha 4  
(ISO 105 - X12:1995)

## Norba

látka kategorie 4



Norba 51   Norba 76   Norba 81   Norba 82   Norba 97

zmenšeno 1:8


**složení:** 100 % polyester FR - Trevira CS  
**gramáž:** 350 g/m<sup>2</sup> ± 2 %, 490 g/bm ± 2 %  
**šířka:** 140 cm ± 2 %  
**odolnost vůči prodření:** 100 000 cyklů  
**odolnost vůči ohni:** BS 7176:1995  
B1 DIN 4102, Q1/B1 OENORM 3800/B3825  
**stálost na světle:** 6 (ISO 105 - B02:1999)  
**stálost při tření:** za vlhka 4, za sucha 4  
(ISO 105 - X12:1995)

## Pola

látka kategorie 4



Pola 88   Pola 115   Pola 220   Pola 229



Pola 318   Pola 362   Pola 375   Pola 492



Pola 493   Pola 556   Pola 617   Pola 651


**složení:** 100 % polyester FR - Trevira CS  
**gramáž:** 300 g/m<sup>2</sup> ± 2 %, 420 g/bm ± 2 %  
**šířka:** 140 cm ± 2 %  
**odolnost vůči prodření:** 40 000 cyklů  
**odolnost vůči ohni:** B1 DIN 4102  
EN 1021-1,2:2006, BS 5852 CRIB N.5  
**stálost na světle:** 5 (ISO 105 - B02:1999)  
**stálost při tření:** za vlhka 4, za sucha 4  
(ISO 105 - X12:1995)

## Kůže

látka kategorie 5



Kůže 161   Kůže 163   Kůže 166




Kůže 176   Kůže 177   Kůže 300

**složení:** 100 % useň  
**tloušťka:** 0,9-1,0 mm  
**velikost kruponu:** prům. 280 g/m<sup>2</sup> ± 5 %  
**ohybová odolnost:** > 20 000 cyklů  
**odolnost vůči ohni:** UNI EN 1021-1,2:2006  
**stálost na světle:** 5 (ISO 105 - B02:1999)


## Dřevo

moření


jiné možnosti za příplatek



buk



mahagon



ořech



třešeň